

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. 20201252**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Asphalttragschicht AC 32 T S 30/45**  
**EP-Nr.: 20201252 vom 02.07.2019**

2. Verwendungszweck:

**Asphalttragschichtmischgut für Straßen und sonstige Verkehrsflächen**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**GP Papenburg Asphaltmischwerke GmbH**

**AMW Bitterfeld-Wolfen**

**Zscherndorfer Weg, 06749 Bitterfeld-Wolfen**

**0345 / 7797 618**

**0345 / 7797 608**

**info@gp-asphalt.de**

**www.gp.ag**

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Entfällt**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

6. a) Harmonisierte Norm:

**EN 13108-1**

Notifizierte Stelle:

**Die notifizierte Stelle IBB Bischof mbH, Königsborner Straße 19, 39175 - Heyrothsberge mit der Kennnummer Nr. 1906 hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.**

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

**Entfällt**

7. Erklärte Leistung EP-Nr.: 20201252 vom 02.07.2019

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformungen 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Dauerhaftigkeit		
<b>1, 2, 3, 4, 5, 7</b>	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,2 M.-%
<b>2, 3, 5, 7</b>	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 31,5 mm	99,4 M.-%
	Siebdurchgang bei 22,4 mm	83,5 M.-%
	Siebdurchgang bei 16 mm	72,9 M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	65,2 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm	52,5 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	45,4 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm	36,5 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	6,9 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,2 M.-%
<b>1, 2, 3, 4, 5, 7</b>	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min} 3,0$
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{max} 9,0$
<b>1, 2, 3, 4, 7</b>	Temperatur des Asphaltmischgutes	$T_{min} 155 \text{ °C}$ $T_{max} 195 \text{ °C}$
<b>3, 7</b>	Fiktiver Hohlraumgehalt	15,3 %
<b>3, 7</b>	Hohlraumfüllungsgrad	62,8 %
<b>3, 7</b>	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF
<b>1, 7</b>	Wasserempfindlichkeit	KLF
<b>1, 4, 7</b>	Bindemittelablauf	KLF
<b>6, 7</b>	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF

**EN 13108-1**

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**M. Klamt-Eckstein, Laborleitung**

(Name und Funktion)



Halle (Saale) den 02.07.2019

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



1906

09

**AMW Bitterfeld-Wolfen**  
**Zscherndorfer Weg, 06749 Bitterfeld-Wolfen**

09

20201252

EN 13108-1

Asphalttragschicht AC 32 T S 30/45  
EP-Nr.: 20201252 vom 02.07.2019

Asphalttragschichtmischgut für Straßen und sonstige Verkehrsflächen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,2 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 45 mm	100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 31,5 mm	99,4 M.-%
Siebdurchgang bei 22,4 mm	83,5 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm	72,9 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	65,2 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	52,5 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	45,4 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	36,5 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	6,9 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	6,2 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min}$ 3,0
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max}$ 9,0
Temperatur des Asphaltmischgutes	155°C bis 195°C
Fiktiver Hohlraumgehalt	15,3 %
Hohlraumfüllungsgrad	62,8 %
Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF
Wasserempfindlichkeit	KLF
Bindemittelablauf	KLF
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF