

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 20231250

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Asphaltdecksicht AC 11 D S 25/55-55 A RC
EP-Nr.: 20231250 vom 25.06.2019

2. Verwendungszweck:

Asphaltdeckschichtmischgut für Straßen und sonstige Verkehrsflächen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

GP Papenburg Asphaltmischwerke GmbH

AMW Bitterfeld-Wolfen

Zscherndorfer Weg, 06749 Bitterfeld-Wolfen

0345 / 7797 618

0345 / 7797 608

info@gp-asphalt.de

www.gp.ag

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Entfällt

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-1

Notifizierte Stelle:

Die notifizierte Stelle IBB Bischof mbH, Königsborner Straße 19, 39175 - Heyrothsberge mit der Kennnummer Nr. 1906 hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Entfällt

7. Erklärte Leistung EP-Nr.: 20231250 vom 25.06.2019

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformungen 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Geräuschabsorption 8. Dauerhaftigkeit	
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung 6,1 M.-%	EN 13108-1
2, 3, 5, 7, 8	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.-%	
	Siebdurchgang bei 11,2 mm 97,3 M.-%	
	Siebdurchgang bei 8 mm 74,9 M.-%	
	Siebdurchgang bei 5,6 mm 63,4 M.-%	
	Siebdurchgang bei 2 mm 42,9 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,125 mm 9,6 M.-%	
	Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,5 M.-%	
2, 3, 4, 5, 7, 8	Minimaler Hohlraumgehalt MPK V_{min} 1,5	
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK V_{max} 4,5	
1, 2, 3, 4, 8	Temperatur des Asphaltmischgutes T_{min} 150 °C T_{max} 190 °C	
2, 3, 4, 7, 8	Fiktiver Hohlraumgehalt 16,6 %	
2, 3, 4, 5, 7, 8	Hohlraumfüllungsgrad 84,3 %	
3, 8	Widerstand gegen bleibende Verformung KLF	
1, 8	Wasserempfindlichkeit KLF	
1, 4, 8	Bindemittelablauf KLF	
6, 8	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen KLF	

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Klamt-Eckstein, Laborleitung

(Name und Funktion)

Halle (Saale) den 25.06.2019

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)



1906

09

AMW Bitterfeld-Wolfen
Zscherndorfer Weg, 06749 Bitterfeld-Wolfen

09

20231250

EN 13108-1

Asphaltdeckschicht AC 11 D S 25/55-55 A RC
EP-Nr.: 20231250 vom 25.06.2019

Asphaltdeckschichtmischgut für Straßen und sonstige Verkehrsflächen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,1 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 16 mm	100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 11,2 mm	97,3 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm	74,9 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	63,4 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	42,9 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	9,6 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	8,5 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\min 1,5}$
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{\max 4,5}$
Temperatur des Asphaltmischgutes	150°C bis 190°C
Fiktiver Hohlraumgehalt	16,6 %
Hohlraumfüllungsgrad	84,3 %
Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF
Wasserempfindlichkeit	KLF
Bindemittelablauf	KLF
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF