

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 20170221

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Asphalttragschicht PA 16 T WDA 70/100
EP-Nr.: 20170221 vom 27.08.2020

2. Verwendungszweck:

Offenporiger Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

GP Papenburg Asphaltmischwerke GmbH

AMW Halle-Trotha

K thener Straße 33b, 06118Halle/Saale

0345 / 7797 618

0345 / 7797 608

info@gp-asphalt.de

www.gp.ag

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Entfällt

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-7

Notifizierte Stelle:

Die notifizierte Stelle ZERTbauprÜf GmbH, Luisenplatz 11, 09113 - Chemnitz mit der Kennnummer Nr. 2573 hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Entfällt

7. Erklärte Leistung EP-Nr.: 20170221 vom 27.08.2020

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|
| 1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformungen 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Dauerhaftigkeit | | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung | 4,5 M.-% |
| 2, 3, 5, 7 | Korngrößenverteilung | |
| | Siebdurchgang bei 22,4 mm | 100,0 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 16 mm | 92,2 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 11,2 mm | 32,3 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 8 mm | 19,9 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 5,6 mm | 17,0 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 2 mm | 13,3 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 0,125 mm | 6,5 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 0,063 mm | 5,7 M.-% |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Minimaler Hohlraumgehalt MPK | V_{min} 15,0 |
| | Maximaler Hohlraumgehalt MPK | V_{max} |
| 3, 7 | Fiktiver Hohlraumgehalt | 28,4 % |
| 3, 7 | Hohlraumfüllungsgrad | 30,6 % |
| 3, 7 | Widerstand gegen bleibende Verformung | KLF |
| 1, 7 | Wasserempfindlichkeit | KLF |
| 1, 4, 7 | Bindemittelablauf | 0,1 % |
| 6, 7 | Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen | KLF |
| | | EN 13108-7 |

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Klamt-Eckstein, Laborleitung

(Name und Funktion)



Halle (Saale) den 27.08.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



2573

09

AMW Halle-Ammendorf
Chemiestraße 20, 06132 Halle/Saale

09

20070221

EN 13108-7

Asphalttragschicht PA 16 T WDA 70/100
EP-Nr.: 20070221 vom 27.08.2020

Offenporiger Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen

| | |
|---|-----------------|
| Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung | 4,5 M.-% |
| Korngrößenverteilung (Siebdurchgang) | |
| Siebdurchgang bei 22,4 mm | 100,0 M.-% |
| Siebdurchgang bei 16 mm | 92,2 M.-% |
| Siebdurchgang bei 11,2 mm | 32,3 M.-% |
| Siebdurchgang bei 8 mm | 19,9 M.-% |
| Siebdurchgang bei 5,6 mm | 17,0 M.-% |
| Siebdurchgang bei 2 mm | 13,3 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,125 mm | 6,5 M.-% |
| Siebdurchgang bei 0,063 mm | 5,7 M.-% |
| Minimaler Hohlraumgehalt MPK | V_{\min} 15,0 |
| Maximaler Hohlraumgehalt MPK | V_{\max} |
| Fiktiver Hohlraumgehalt | 28,4 % |
| Hohlraumfüllungsgrad | 30,6 % |
| Widerstand gegen bleibende Verformung | KLF |
| Wasserempfindlichkeit | KLF |
| Bindemittelablauf | 0,1 % |
| Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen | KLF |