

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 20170240

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Asphaltdecksicht PA 5 D WDA 25/55-55 A
EP-Nr.: 20170240 vom 27.08.2020

2. Verwendungszweck:

Offenporiger Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

GP Papenburg Asphaltmischwerke GmbH

AMW Halle Trotha

Köthener Straße 33b, 06118 Halle/Saale

0345 / 7797 618

0345 / 7797 608

info@gp-asphalt.de

www.gp.ag

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Entfällt

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-7

Notifizierte Stelle:

Die notifizierte Stelle ZERTbauprÜf GmbH, Luisenplatz 11, 09113 - Chemnitz mit der Kennnummer Nr. 2573 hat nach dem System 2+ sowohl die Erstinspektion- und beurteilung des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle als auch die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und hat eine Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Entfällt

7. Erklärte Leistung EP-Nr.: 20170240 vom 27.08.2020

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
	1. Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung 2. Steifigkeit 3. Beständigkeit gegen bleibende Verformungen 4. Beständigkeit gegen Ermüdung 5. Griffigkeit 6. Beständigkeit gegen Abrieb 7. Geräuschabsorption 8. Dauerhaftigkeit	
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,0 M.-%
2, 3, 5, 7, 8	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 8 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	94,9 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm	12,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	4,5 M.-%
2, 3, 4, 5, 7, 8	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{min} 17,0
	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{max}
2, 3, 4, 7, 8	Fiktiver Hohlraumgehalt	32,5 %
2, 3, 4, 5, 7, 8	Hohlraumfüllungsgrad	33,9 %
3, 8	Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF
1, 8	Wasserempfindlichkeit	KLF
1, 4, 8	Bindemittelablauf	KLF
6, 8	Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF

EN 13108-7

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

M. Klamt-Eckstein, Laborleitung

(Name und Funktion)



Halle (Saale) den 27.08.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



2573

09

AMW Halle Trotha
Köthener Straße 33b, 06118 Halle/Saale

09

20170240

EN 13108-7

Asphaltdeckschicht PA 5 D WDA 25/55-55 A
EP-Nr.: 20170240 vom 27.08.2020

Offenporiger Asphalt für Straßen und sonstige Verkehrsflächen

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	6,0 M.-%
Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)	
Siebdurchgang bei 8 mm	100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm	94,9 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm	12,0 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm	4,5 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm	4,1 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK	V_{\min} 17,0
Maximaler Hohlraumgehalt MPK	V_{\max}
Fiktiver Hohlraumgehalt	32,5 %
Hohlraumfüllungsgrad	33,9 %
Widerstand gegen bleibende Verformung	KLF
Wasserempfindlichkeit	KLF
Bindemittelablauf	KLF
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	KLF